

## TECHNISCHE FICHE

## PRODUCTSPECIFICATIES

NL

|                       |                                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigid Core SPC + IXPE | EN ISO 10582                                | DoP ARNO2025                                                                                                                             |
| Afmetingen            | Plank                                       | 1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm                                                                                                             |
|                       | Box                                         | 10 planken / 2.196 m <sup>2</sup> / 23.17 kg                                                                                             |
|                       | Pallet                                      | 50 boxen / 109.80 m <sup>2</sup> / 1198 kg                                                                                               |
| Densiteit             | EN ISO 23996                                | 2050±50 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Installatie           | ISO 24334                                   | l4F Drop Lock (zwevend)                                                                                                                  |
| Verschillende planken |                                             | 20                                                                                                                                       |
| Oppervlak             |                                             | Synchrone houtstructuur (EIR)                                                                                                            |
| Bevel                 |                                             | Gekleurde groef 4V                                                                                                                       |
| Glansgraad            | 60°                                         | 3-5%                                                                                                                                     |
| Garantievoorwaarden   | Residentieel gebruik<br>Commercieel gebruik | 35 jaar<br>20 jaar                                                                                                                       |
| Toepassing            | EN ISO 10874                                | klasse 34 – Zeer intensief<br>commercieel gebruik<br> |

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| EIGENSCHAP                | TESTMETHODE                                                                                                  | MIN. VEREISTE                 | RESULTAAT                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Kwaliteit binnenklimaat   |                                                                                                              |                               | Floorscore, A+, Greenguard, ftalaatvrij |
| Brandwerendheid           |  EN 13501-1               |                               | Bfl-s1                                  |
| Restindruk                |  EN ISO 24343-1 (2.5h)    | ≤ 0.1 mm                      | 0.05 mm                                 |
| Dimensionele stabiliteit  |  EN ISO 23999 (80°C/6h)   | ≤ 0.15 %                      | < 0.05%                                 |
| UV-resistentie            |  EN ISO 105-B02           | ≥ 6                           | > 6                                     |
| Slipweerstand             |  EN 13893<br>DIN EN 16165 | DS (≥ 0.33)<br>R9             | DS (≥ 0.42)<br>R10                      |
| Krasbestendigheid         |  EN 16094                 | ≤ MSR-A2<br>≤ MSR-B2          | MSR-A2<br>MSR-B2                        |
| Slijtweerstand            | EN 13329                                                                                                     | ≥ 2000 cycli                  | OK                                      |
| Vlekbestendigheid         |  EN 438-2                 |                               | Graad 5                                 |
| Formaldehyde-uitstoot     |  EN 717-1                 | ≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>     | 0.026 mg/m <sup>3</sup> (E1)            |
| Pentachlorofenol-gehalte  |                           |                               | < detectielimiet                        |
| Bureaustoelen             |  EN 425 (25000 cycli)     | Slechts lichte<br>verandering | 25000 cycli, geen verandering           |
| Warmteweerstand           | EN 12667                                                                                                     | < 0.15 m <sup>2</sup> K/W     | 0.038 m <sup>2</sup> K/W                |
| Vloerverwarming           |                           |                               | OK (max +28°C)                          |
| Weerstand tegen bacteriën |                                                                                                              |                               | Werkt groei van bacteriën tegen         |
| Reductie impactgeluid     |  EN ISO 10140             |                               | ΔLw 19 dB (IXPE onderlaag)              |

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)