

Volta 232 IB

fiche technique



Spécifications du produit

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Dimensions		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Boîte	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Palette	48 boîtes / 85.296 m² / 1018 kg
Densité	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Mode du pose		I4F Drop Lock
Différentes		10
Structure		Structure en bois synchrone (EIR)
Finition		Pure Coat (3-4%)
Chanfrein		Optichanfrein raffiné
Niveau de brillance à 60°		3-4 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33
		Usage commercial intensif
		

Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Finition	Structure	Chanfrein
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné

Volta 232 IB

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Réaction au feu		EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Résistance UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Résistance à la glissance		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Résistance aux rayures		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Résistance aux taches		EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Effet d'une chaise à roulette		EN 4918 (25000 cycles)	Léger changement	Aucun dommage visible
Résistance thermique		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Chauffage au sol				OK (max +28°C)
Propriétés électriques (antistatiques)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Développement bactérien				Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sous-couche IXPE)

Volta 232 IB

fiche technique



Environnement

propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenu Pentachlorophénole	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite détectable
Contenu recyclé			33 %
Emission Formaldéhyde			
CE-Marquage - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.parquetvinyl.fr

