

Nakuru 192 IB

fiche technique



Spécifications du produit

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Dimensions	Lame	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Boîte	10 lames / 2.37 m² / 24.2 kg
	Palette	44 boîtes / 104.28 m² / 1080 kg
Densité	EN ISO 23996	± 1550 kg/m³
Mode du pose		I4F Drop Lock
Différentes lames		12
Structure		Structure en bois synchrone (EIR)
Finition		Pure Coat (3-4%)
Chanfrein		Optichanfrein raffiné
Niveau de brillance à 60°		3-4 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel	35 ans
	Usage commercial	20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33
		Usage commercial intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Finition	Structure	Chanfrein
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Structure en bois synchrone (EIR)	Optichanfrein raffiné

Nakuru 192 IB

fiche technique



Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Réaction au feu	 EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	 EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Stabilité dimensionnelle	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
Résistance UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Résistance à la glissance	 EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Résistance aux rayures	 EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Résistance aux taches	 EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Effet d'une chaise à roulette	 EN 4918 (25000 cycles)	Léger changement	Aucun dommage visible
Résistance thermique	 EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Chauffage au sol			OK (max +28°C)
Propriétés électriques (antistatiques)	 EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique	 EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLlin 10 dB

Nakuru 192 IB

fiche technique



Environnement

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH				Conforme
TVOC (28 jours)		EN 16516		< 5 µg/m³
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite détectable
Contenu recyclé				33 %
Emission Formaldéhyde				
CE-Marquage - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.parquetvinyl.fr

