















TECHNISCHE FICHE

PRODUCTSPECIFICATIES NL

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Afmetingen	Plank	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm
	Box	9 planken / 2.579 m ² / 22.1 kg
	Pallet	44 boxen / 113.462 m ² / 987 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 1850 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Verschillende planken		30
Oppervlak		EIR, PureCoat
Bevel		groef 4V
Glansgraad	60°	3-4 %
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	35 jaar 20 jaar
Toepassing	EN ISO 10874	klasse 23-33 – intensief commercieel gebruik 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAP	TESTMETHODE	MIN.VEREISTE	RESULTAAT
Kwaliteit binnenklimaat			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalaatvrij, IAC Gold
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Bfl-s1
Restindruk	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.0 mm
Dimensionele stabiliteit	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
UV-resistentie	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slipweerstand	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.38) R10
Krasbestendigheid	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Slijtweerstand	EN 13329	≥ 2000 cycli	4700 cycli
Vlekbestendigheid	 EN 438-2		Groep 1 en 2 : Graad 5 Groep 3 : Graad 4
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.02 mg/m ³ (E1)
Pentachlorofenol-gehalte	 DL PCP		< detectielimiet
Bureaustoelen	 EN 425 (25000 cycli)	Slechts lichte verandering	OK
Warmteweerstand & vloerverwarming	 EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.042 m ² K/W Vloerverwarming OK (max 28°C)
Elektrisch gedrag (antistatisch)	 EN 1815:2016 A	Body voltage ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Weerstand tegen bacteriën			Werkt groei van bacteriën tegen
Reductie impactgeluid	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE onderlaag)

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud : www.parquetvinyl.com

